






Цены указаны без учета доставки

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ

Нормативные характеристики и геометрические размеры:

- Стеновой мелкий ГОСТ 31360-2007 автоклавного твердения
- Плотность 600 кг/м³, 500 кг/м³, 400 кг/м³ (по предварительному заказу)
- Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,12- 0,14 Вт/м⁰С (Д-600)
- Прочность на сжатие М25, М35 (25-35 кг/см²)
- Морозостойкость F100, огнестойкость 3 часа
- Отпускная влажность с завода не более 35%

Размер блока		Плотность/Прочность	Количество на поддоне	Цена в рублях за 1 м3 с учетом НДС, без учета доставки
	600*300*150	D500,D600/B2,5-3,5	1,3 м3 72 шт	6000
	600*300*200	D500,D600/B2,5-3,5	1,3 м3 36 шт	6000
	600*300*250	D500,D600/B2,5-3,5	1,44 м3 32 шт	6000
	600*250*200	D500,D600/B2,5-3,5	1,44 м3 48 шь	6000
	600*250*400	D500,D600/B2,5-3,5	1,44 м3 24 шт	6000